

Wer kann haltbare Textildrucke mit
leuchtenden Farbtönen herstellen?

Sie!

Farben, die begeistern

working for you.



SunChemical®

a member of the DIC group



Color & Comfort

SunTex Textil InkJet Tinten von Sun Chemical

SunTex Encore PDE.

Wasserbasierende Tinten für Epson DX Druckköpfe

SunTex Encore PDE sind wasserbasierende Tinten konzipiert für eine Reihe von handelsüblichen Wideformat-Inkjetdruckern für Textilien, wie Mimaki, Mutoh and Roland, die mit DX Druckköpfen ausgestattet sind. Encore PDE bietet eine große Farbtonpalette für die Direktbedruckung von Stoffen aus Naturfasern und synthetischen Stoffen. Kastenintensive und komplexe Nachbehandlungen sind nicht erforderlich.

Encore PDE: Mögliche Anwendungen

- Möbel aus weichen Stoffen
- Innendekoration
- Kleidung
- Werbeartikel
- Schilder und Fahnen

Encore PDE ist erhältlich in CMYK, Rot, Grün, Blau und Grau.

Encore PDE bietet ausgezeichnete Lichtechtheit und schnelle Trocknung, hohe Druckgeschwindigkeiten und Produktivität ohne Verblocken. Die Waschbeständigkeit und Abriebfestigkeit von Encore PDE übertrifft die der führenden Tinten auf dem Markt. Encore PDE ist erhältlich in 1 Liter Flaschen für den Einsatz in den Tintennachfüllsystemen der Textil InkJet Drucker.

Eigenschaften von SunTex Encore PDE

- Große Farbtonvielfalt (beste Ergebnisse auf vorbehandelten Textilien)
- Gleichbleibende Druckqualität bei Baumwolle, Viskose, Seide und Baumwollmischgewebe (50:50)
- Druck auf Natur- und Synthetikstoffe ohne kostspielige Vorbehandlung
- Hohe Außen- und Nassabriebbeständigkeit
- Gute Farb- und Waschbeständigkeit
- Ausgezeichnete Jet-Eigenschaften ermöglichen hohe Druckgeschwindigkeiten

Verarbeitung








Fixierung durch Wärmetrocknung. Für optimale Ergebnisse, d.h. lebendige Farben und Beständigkeiten empfehlen wir 40-60 Sekunden bei einer Temperatur von 140 – 160 °C.

SunTex Encore PDE Technische Daten:

- 1 Jahr Außenbeständigkeit, 3 Jahre Innenbeständigkeit
- Trocknung 40 – 60 Sekunden bei 140 – 160 °C
- Empfohlene Luftfeuchtigkeit 30-50%
- Lagerung von SunTex Encore PDE ohne direkte Sonneneinstrahlung bei 5 – 25 °C
- Erhältlich in 1 Liter Flaschen

Sicherheit

Sicherheitsdatenblätter und weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Sun Chemical Niederlassung.

PRODUKT	FARBTON	VERPACKUNG	SAP CODE
ENCORE PDE CYAN		1 LITER FLASCHE	91457631
ENCORE PDE MAGENTA			91457633
ENCORE PDE YELLOW			91457634
ENCORE PDE BLACK			91457632
ENCORE PDE RED			91459505
ENCORE PDE GREEN			91461187
ENCORE PDE BLUE			91459502
ENCORE PDE GREY	GRAU		91459503
ENCORE PDE FLUSH	SPÜLLÖSUNG		91462855

ECOPROISU AUSWAHL TINTENNACHFÜLLSYSTEME

DRUCKER	Druckerkonfiguration	Produktbeschreibung	SAP Code
ROLAND PRO 4	1x CMYK	ECOPROISU44	56226451
	2x CMYK	ECOPROISU48	56226452
	2x CMYK, LC, LM	ECOPROISU612	56226453
ROLAND PRO 2/3	1x CMYK	ECOPROISUFL44	56227241
	2x CMYK	ECOPROISUFL48	56227242
	2x CMYK, LC, LM	ECOPROISUFL612	56227243
MIMAKI *	2x CMYK	ECOPROISU48	56226452

* MIMAKI JV5: 2x ECOPROISU48 - SAP 56226452

Unsere Produkte sind für den Verkauf an Fachfirmen bestimmt. Bei den hier gegebenen Hinweisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen und Informationen zur Verwendung der genannten Produkte. Wir übernehmen keine Gewährleistung, da die Anwendung und Anwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir empfehlen, dass die Kunden sich durch geeignete Versuche selbst von der Eignung der Produkte überzeugen. Auch hinsichtlich der Marktgängigkeit und Zweckmäßigkeit der beschriebenen Produkte ist jegliche Haftung und Gewährleistung seitens Sun Chemical Ltd. ausgeschlossen. Ebenso übernimmt Sun Chemical Ltd. keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art aus der Verwendung der bezeichneten Produkte. Die Produkte können jederzeit modifiziert/verbessert werden.

©2016 Sun Chemical. Sun Chemical ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Coates Screen Inks GmbH
 Wiederholdplatz 1
 90451 Nürnberg
 Tel.: +49 911 64 22-0
 Fax.: +49 911 64 22-200
 e-mail: info.coates@sunchemical.com